

# SWM HF 585 A-O

DIN 8555/MF 10-60 GR  
DIN EN 14700/T Z Fe 14

## Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri

SWM HF 585 A-O, Yüksek Cr-, C-, alaşımlı, mükemmel aşınma dayanımı ve orta şiddette darbe dayanımına sahip, paslanmaz metal bir dolgu bırakan sert dolgu telidir. Yüksek aşınmanın beklendiği her yerde kullanılabilir.

## Application and Feature

SWM HF 585 A-O is a tubular wire which deposits a high Cr-, C-, alloyed stainless weld metal with excellent resistance to abrasion and medium impact. It can be used whenever high abrasion is expected.

## Akım türü/Current

DC+

## Kullanım / Usage

OA/S

## Kaynak Metalinin Kimyasal Kompozisyonu (%) / Typical Chemical Composition of All-Weld Metal (%)

C	Si	Mn	Cr	Fe
3,50	0,6-0,8	0,4-0,5	26	Kalan/Rest

## Kaynak Metalinin Mekanik Özellikleri / Typical Mechanical Properties of All-Weld Metal

Sertlik (HRc)

55-57

## Kaynak Parametreleri / Welding Parameters

Çap/Diameter (mm)	Akım/Current (A)	Gerilim/Voltage (V)
1,6	180-240	24-27
2,4	260-300	28-30
2,8	270-320	29-31

## Ambalaj Bilgileri/ Packaging Information

Çap (mm)	15 Kg Tel Makara	25 Kg Tel Makara	250 Kg Bidon
1.6	X		
2.4	X	X	x
2.8	X	x	X

