

SWM HF 590 A-O

DIN 8555/MF 10-60 GR
DIN EN 14700/T Z Fe 14

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri

SWM HF 590 A-O, Yüksek Cr-, C-, alaşımı, mükemmel aşınma dayanımı ve orta şiddette darbe dayanımına sahip, paslanmaz metal bir dolgu bırakkan sert dolgu telidir. Yüksek aşınmanın bekleniği her yerde kullanılabilir. En iyi sonuçlar iki katmanlı kaynaklama ile sağlanmaktadır ve en fazla 10 mm lik bir dolgu kalınlığı tavsiye edilmektedir. SWM HF 590 A-O kendinde korumalı, açık ark sert dolgu telidir.

Akım türü/Current

DC+

Kullanım / Usage

OA/S

Kaynak Metalinin Kimyasal Kompozisyonu (%) / Typical Chemical Composition of All-Weld Metal (%)

C	Si	Mn	Cr	Fe
4,6-4,7	1,-1,2	1,-1,20	26-27	Kalan/Rest

Kaynak Metalinin Mekanik Özellikleri / Typical Mechanical Properties of All-Weld Metal

Sertlik (HRc)

56-58

Kaynak Parametreleri / Welding Parameters

Çap/Diameter (mm)	Akım/Current (A)	Gerilim/Voltage (V)
1,2	150-200	18-25
1,6	180-240	24-27
2,4	220-260	25-29
2,8	260-300	26-30
3,2	280-350	28-32

Ambalaj Bilgileri/ Packaging Information

Çap (mm)	15 Kg Tel Makara	25 Kg Tel Makara	250 Kg Bidon
1.2	X		
1.6	X		
2.4	X	X	x
2.8	X	x	X
3.2	X	x	X

